REFLOOR® AC-S120

Состав для ухода за свежим бетоном (кюринг)

0,08–0,2 л/м²	+5…+30 °C	22 часа	18 л / 210 л
Расход на один слой	Температура нанесения	Время высыхания	Ведро / бочка

ОПИСАНИЕ

REFLOOR® AC-S120 — раствор полимера в уайт-спирите для ухода за свежеуложенным бетоном (кюринг). После нанесения образует тонкую плёнку, которая временно защищает поверхность бетона от потери влаги в период набора прочности.

AC-S120 — средство временной защиты, а не финишное покрытие пола: он не предназначен для придания поверхности блеска, обеспыливания и защиты в процессе эксплуатации.

ПРИМЕНЕНИЕ

Уход за свежеуложенным бетоном и бетоном с тонко- и толстослойными цементсодержащими покрытиями (в том числе с упрочняющими топпингами) в первые сутки твердения — там, где укрывать поверхность плёнкой или поддерживать её во влажном состоянии неудобно или невозможно.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Снижает потерю влаги свежим бетоном на 90% (метод CEN/TS 14754-1:2007) и обеспечивает нормальное протекание гидратации цемента.
- Снижает риск пластической усадки, волосяных трещин и пыления поверхности из-за пересыхания верхнего слоя.
- Заменяет укрытие плёнкой и полив: поверхность доступна для работ сразу после высыхания состава.
- Наносится быстро: распылением или валиком сразу после затирки.

УПАКОВКА И ВНЕШНИЙ ВИД

Прозрачная жидкость. Поставляется в оригинально-уплотнённых вёдрах по 18 л и бочках по 210 л.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

В плотно закрытой оригинальной таре, в сухом проветриваемом помещении, вдали от источников огня и нагревательных приборов, при температуре от −20 до +30 °C. После хранения на холоде выдержать при +15…+25 °C не менее 24 часов перед применением.

Гарантийный срок — 12 месяцев с даты изготовления в закрытой оригинальной упаковке. Дата изготовления указана на упаковке.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка основания

Наносить на свежий бетон без стоячей воды. Лужи и скопления цементного молочка удалить до нанесения.

Условия нанесения

- Температура основания и воздуха — от +5 до +30 °C.
- Относительная влажность воздуха — не более 80%.
- Не наносить во время дождя; после нанесения защитить от осадков до высыхания плёнки.

Нанесение

Наносить сразу после финишной затирки бетона или устройства цементсодержащего покрытия — распылением из пульверизатора или велюровым валиком, равномерным сплошным слоем, без пропусков и луж. Расход — 0,08–0,2 л/м² на слой.

Как правило, достаточно одного слоя. При сильной жаре, ветре или низкой влажности воздуха допускается второй слой после высыхания первого.

Изготовитель: ООО «Полимер Про»
623270, Свердловская обл., г. Дегтярск, ул. Калинина, зд. 31п

8 800 700 62 44
info@refloor.ru
refloor.ru

Последующие покрытия

Плёнка AC-S120 может снижать адгезию полимерных покрытий, красок, клеёв и стяжек. Перед их нанесением плёнку удалить механически (шлифовка, дробеструйная обработка) и проверить адгезию на пробном участке.

Очистка инструмента

Сразу после работы — уайт-спиритом.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

> Легковоспламеняющаяся жидкость: температура вспышки уайт-спирита — не ниже +33 °C.

- Не допускать открытого огня, курения и искрообразующего инструмента в зоне работ и хранения.
- В закрытом помещении обеспечить вентиляцию на всё время работ и высыхания.
- Работать в респираторе с фильтром от паров органических веществ (марка А), нитриловых перчатках и защитных очках.
- При попадании на кожу смыть водой с мылом. При попадании в глаза или на слизистые немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.

КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

Качество материала контролируется в лаборатории в процессе производства. Данные в техническом описании основаны на лабораторных испытаниях и практическом опыте компании. Производитель гарантирует соответствие материала заявленным характеристикам при соблюдении настоящей инструкции; ответственность за условия укладки и эксплуатации покрытия производитель не несёт.

Производитель вправе изменять техническое описание без предварительного уведомления; новая редакция заменяет предыдущую.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	Раствор полимера в уайт-спирите
Внешний вид	Прозрачная жидкость
Плотность при +20 °C	910 кг/м³
Условная вязкость по ВЗ-4	12 с
Сухой остаток	15,2%
Эффективность удержания влаги (CEN/TS 14754-1:2007)	90%
Время высыхания при +20 °C	22 часа
Расход на один слой	0,08–0,2 л/м²
Температура нанесения (основание и воздух)	от +5 до +30 °C
Температура хранения	от −20 до +30 °C
Гарантийный срок хранения	12 месяцев
Упаковка	Ведро 18 л, бочка 210 л
Сертификат соответствия ГОСТ Р	РОСС RU.33039.ОС04ПБ.00118, до 15.06.2030