REFLOOR® AC-S200

Пропитка для бетонного пола на основе акрилового лака с повышенным сухим остатком

0,08–0,2 л/м²	+5…+30 °C	24 часа	18 л / 210 л
Расход на один слой	Температура нанесения	Время высыхания	Ведро / бочка

ОПИСАНИЕ

REFLOOR® AC-S200 — раствор прозрачного акрилового лака в органическом растворителе (ортоксилоле). Защищает от испарения влаги свежеуложенный бетон и бетон с устроенными тонко- и толстослойными цементсодержащими покрытиями.

За счёт повышенного сухого остатка (19,5% против 15% у REFLOOR® AC-S100) образует более плотную защитную плёнку: для полов с более интенсивной нагрузкой и там, где нужен выраженный блеск.

ПРИМЕНЕНИЕ

Защитное покрытие от испарения влаги с поверхности свежеуложенного бетона или бетона с тонко- и толстослойными цементсодержащими покрытиями. Обеспечивает полное протекание реакции гидратации цемента с водой.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Препятствует пылению, повышает стойкость к истиранию.
- Препятствует образованию волосяных трещин при усадке в начальной фазе твердения бетона.
- Повышает сопротивление поверхности проникновению масел и некоторых нефтепродуктов.
- Снижает потерю влаги свежим бетоном на 90% (метод CEN/TS 14754-1:2007).
- Наносится быстро и просто.

УПАКОВКА И ВНЕШНИЙ ВИД

Прозрачная жидкость. Поставляется в оригинально-уплотнённых вёдрах по 18 л и бочках по 210 л.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

В плотно закрытой оригинальной таре, в сухом проветриваемом помещении, вдали от источников огня и нагревательных приборов, при температуре от −20 до +30 °C. Замораживание не ухудшает свойства материала; после хранения на холоде выдержать при +15…+25 °C не менее 24 часов перед применением.

Гарантийный срок — 12 месяцев с даты изготовления в закрытой оригинальной упаковке. Дата изготовления указана на упаковке.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка основания

Поверхность свежего бетона или бетона со свежеустроенным покрытием очистить от воды и грязи. Грязь, попавшая при резке швов, может стать причиной белых пятен, если AC-S200 высохнет не полностью.

Условия нанесения

- Температура основания и воздуха — от +5 до +30 °C.
- Температура основания — не менее чем на 3 °C выше точки росы.
- Относительная влажность воздуха — не более 80%.
- Не наносить под прямыми солнечными лучами и на сквозняке: растворитель испаряется слишком быстро, на поверхности остаются полосы.

Изготовитель: ООО «Полимер Про»
623270, Свердловская обл., г. Дегтярск, ул. Калинина, зд. 31п

8 800 700 62 44
info@refloor.ru
refloor.ru

Нанесение

Наносить на свежий бетон и бетон со свежеустроенными тонко- и толстослойными покрытиями сразу после финишной затирки — распылением из пульверизатора, велюровым валиком, кистью или резиновым шпателем. Расход — 0,08–0,2 л/м² на слой.

Одного слоя достаточно, чтобы снизить гигроскопичность и запылённость и придать поверхности блеск. Следующий слой наносить после полного высыхания предыдущего. Перед нанесением других покрытий поверх AC-S200 провести тест на совместимость на пробном участке.

Очистка инструмента

Сразу после работы — ортоксилолом или другим ароматическим растворителем.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

> Легковоспламеняющаяся жидкость: температура вспышки растворителя — около +32 °C.

- Не допускать открытого огня, курения и искрообразующего инструмента в зоне работ и хранения.
- В закрытом помещении обеспечить вентиляцию на всё время работ и высыхания.
- Работать в респираторе с фильтром от паров органических веществ (марка А), нитриловых перчатках и защитных очках.
- При попадании на кожу смыть водой с мылом. При попадании в глаза или на слизистые немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.

КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

Качество материала контролируется в лаборатории в процессе производства. Данные в техническом описании основаны на лабораторных испытаниях и практическом опыте компании. Производитель гарантирует соответствие материала заявленным характеристикам при соблюдении настоящей инструкции; ответственность за условия укладки и эксплуатации покрытия производитель не несёт.

Производитель вправе изменять техническое описание без предварительного уведомления; новая редакция заменяет предыдущую.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	Акриловая смола в ортоксилоле
Внешний вид	Прозрачная жидкость
Плотность	910 кг/м³
Вязкость	13 мПа·с
Сухой остаток	19,5%
Эффективность удержания влаги (CEN/TS 14754-1:2007)	90%
Время высыхания	24 часа
Расход на один слой	0,08–0,2 л/м²
Температура нанесения (основание и воздух)	от +5 до +30 °C
Температура хранения	от −20 до +30 °C
Гарантийный срок хранения	12 месяцев
Упаковка	Ведро 18 л, бочка 210 л
Сертификат соответствия ГОСТ Р	РОСС RU.33039.ОС04ПБ.00065, до 03.01.2028